

2-složkový vysoce vydatný parketový olej

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí vytvrzující zesílením po přidání tvrdidla.

POPIS PRODUKTU:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku. Toto rychlé schnutí umožňuje provádět renovace ve velmi krátkém čase, a to i ve velmi silně zatěžovaných prostorách (restaurace, hotely, obchody, kanceláře...), podlahy jsou po vyschnutí přes noc plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Na základě vyšší hustoty zesílení má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u jednosložkových olejů na parkety. Jeho vysoká odolnost vůči znečištění je téměř srovnatelná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K ORIGINAL rovněž nevyžaduje náročnou údržbu obvyklou u jednosložkových olejů na parkety.

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbroušené dřevěné podlahy
- ▶ zbroušené parketové podlahy, včetně palubkových
- ▶ zbroušené dřevěné dlažby
- ▶ kompletně zbroušené vícevrstvé parketové dílce
- ▶ výrobek je vhodný na podlahy s podlahovým topením.



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Lze nanášet špachtlí i válečkem
- ▶ Zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- ▶ Odolný vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- ▶ GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpouštědel)
- ▶ Bezpečnostní třída R10 / DIN 55130
- ▶ DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu)
- ▶ DIN EN 71-3 (Bezpečnost hraček; 3. část: Migrace stanovených prvků)
- ▶ Bezropouštědlové oleje/vosky s isokyanátovým tužidlem, bez oximu
- ▶ EMICODE EC 1 / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba + plastová nádobka
Velikost balení	0,91 + 0,09l a 2,5 + 0,25l
Skladovatelnost	12 měsíců
Poměr míchání	10:1
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 25 - 50 ml/m ²
Údaje o spotřebě	Doporučena 1 - 3 aplikace špachtlí
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Doba zpracování	ca. 2 hodiny*
Přepřacovatelný	po ca. 10 - 30 min.*
Zatížitelnost	po ca. 12 hodinách*
Stíratelnost	po ca. 12 hodinách*

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch pro olejování musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu, prostředků na ošetřování podlah apod.



ZPRACOVÁNÍ:

1. Plechovou nádobu nechte před použitím temperovat na teplotu pro zpracování a obsah dobře promíchejte.
2. MAGIC OIL 2K ORIGINAL dobře protřepejte, rozmíchejte s tvrdidlem a naneste rovnoměrně na podklad vhodným nástrojem (např. plochou špachtlí Pallmann).
3. V rozmezí mezi 10 – 30 minutou po nanesení plochu přepadujte a odstraňte přebytek materiálu béžovohnědým padem Pallmann.
4. Bezprostředně po zapadování 1. vrstvy - pokud nutné - naneste 2. vrstvu oleje s voskem Magic Oil 2K. Prakticky ihned, nejpozději však do 30 minut po nanesení 2. vrstvy, opět plochu přepadujte a odstraňte přebytek béžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Aby se docílilo homogenního povrchu, musí se plocha po ca. 20 minutách znovu přešetřit bílým padem.
6. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých výjimečných případech nutné nanést následující den evt. 3. vrstvu, např. u buku (při nanášení 2. evt. další vrstvy oleje po době delší než 24 hod. je třeba provést mezibrus béžovohnědým padem, aby došlo k otevření pórů a tím k řádné přilnavosti mezi vrstvami).
7. Nanášení válečkem: MAGIC OIL 2K ORIGINAL naneste 1x mohérovým válečkem Pallmann LSM v tenké a rovnoměrné vrstvě. Spotřeba: ca 70 – 90 ml/m², v závislosti na druhu dřeviny. Po ca. 30 minutách odstraňte přebytečný materiál plochou špachtlí Pallmann nebo gumovou stěrkou. Celou plochu poté přepadujte béžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem Pallmann.
8. Nástroje vyčistěte po použití čistícími utěrkami Uzin CLEAN BOX.
9. Pro dlouhodobou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování podle údajů výrobce prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE a běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Přesné intervaly ošetřování jsou uvedeny v Návodu na ošetřování a čištění pro výrobky řady Magic Oil 2K.
10. Naolejované parketové plochy se nesmějí během prvních 12 hodin po aplikaci oleje s voskem MAGIC OIL 2K zakrývat!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Brusný prach ze systémů oxidativně schnoucích je samozápalný (oleje/IS laky). Nebezpečí požáru! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách! Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřených nádobách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Po přidání tvrdidla (složka B) do nádoby s olejem (složka A) se nesmí tento kanystřer pevně uzavřít - hrozí nebezpečí roztržení a vystříknutí nádoby!
- ▶ Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- ▶ Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65>
- ▶ Pro vytmelení spár je nutno použít vhodný tmel na dřevo Pallmann.
- ▶ Plochu lze zatížit nejdříve za 12 hodin po rozleštění.
- ▶ První ošetření a čištění lze u výrobků řady Magic Oil 2K provést nejdříve po 12 hodinách.
- ▶ Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a návody: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytin“.
- ▶ Řada exotických dřevin jako např. palisandr, ipe/ lapacho nebo rovněž wenge, obsahuje látky (např. tzv. inhibitory nebo minerální usazeniny), které mohou způsobit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesíťování oleje nebo vést k barevným změnám. Z důvodu velké rozmanitosti a různých vlastností mnoha exotických dřevin je bezpodmínečně nutné předem ověřit vhodnost možnosti použití příslušných parket. laků či olejů, jakož i provést zkušební test před olejováním.
- ▶ U palubek se sraženou hranou („V“ spára) nebo se spárami doporučujeme vyžádat si odborné poradenství.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Složka A: Nehořlavý, ale riziko samovznícení (viz „Důležitá poznámka“ níže). Složka B: Nehořlavý. Obsahuje předpolymerovaný isokyanát. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Obě složky: Zajistěte dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Zabraňte kontaktu s kůží nebo kontaktu s očima. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.