

Technický list výrobku

Vysoce vydatný parketový olej bez obsahu rozpouštědel

MAGIC OIL 1K EASY

Vysoce vydatný parketový olej na bázi přírodních olejů a vosků bez obsahu rozpouštědel

POPIS PRODUKTU:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Obsah vosku v Pallmann MAGIC OIL 1K EASY poskytuje efekt odpuzování vody a nečistot, který mimořádně dobře chrání povrch podlahy.

OBLASTI POUŽITÍ:

Kombinace tekutých olejů a tvrdého vosku vhodná k impregnaci a úpravě povrchu.

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbrúšené a vytmelené dřevěné podlahy
- ▶ zbrúšené parketové podlahy, včetně palubkových
- ▶ dřevěné dlažby



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- ▶ odolný vůči domácím chemikáliím
- ▶ GISCODE Ö10+ (oleje/vosky, bez rozpouštědel)
- ▶ Oleje/vosky, bez rozpouštědel, bez oximu
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba
Velikost balení	1 a 3l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 25 - 50 ml/m ²
Údaje o spotřebě	Doporučena 1 - 3 aplikace špachtlí
Vydatnost	ca. 20 - 40 m ² /l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přepracovatelný	po ca. 1 hodině*
Zatížitelnost	po ca. 24 hodinách*
Stíratelnost	po ca. 4 - 7 dnech*

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch, který se má olejovat, musí být řádně vytmelený, čistý, suchý a bez nečistot. Musí rovněž odpovídat požadované technice broušení pro olejování.



ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu (20°C) a dobře protřepat.
2. Plochou špachtlí Pallmann nanést rovnoměrně na podklad.
3. Ca 10 - 30 min. po našpachtlování odstraníme/ zapadujeme 1kdotučovou bruskou s béžovohnědým padem Pallmann případné přebytky materiálu z plochy.
4. Bezprostředně po zapadování 1. vrstvy -pokud nutné naneste 2. vrstvu oleje s voskem MAGIC OIL 1K EASY. Prakticky ihned, nejpozději však do 30 minut po nanesení 2. vrstvy, opět plochu přepadujte a odstraňte přebytky béžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem Pallmann. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Po ca 20 minutách se musí se plocha ještě jednou přepadovat bílým padem Pallmann, aby se docílilo homogenního povrchu.
6. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých výjimečných případech nutné nanést následující den evt. 3.vrstvu, např. u buku. V podstatě je nutno provést tolik nátěrů, kolik je potřeba k nasycení dřeva.
7. Nanášení válečkem: MAGIC OIL 1K EASY naneste 1x velurovým válečkem Pallmann (Tagesrolle Spezial) v tenké a rovnoměrné vrstvě. Spotřeba: ca 60 – 70 ml/m², v závislosti na druhu dřeviny. Po ca 30 minutách odstraňte přebytečný materiál plochou špachtlí Pallmann nebo gumovou stěrkou. Celou plochu poté přepadujte béžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem.
8. Nástroje vyčistěte po použití čistícími utěrkami Uzin CLEAN BOX.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte v těsně uzavřených nádobách. Brusný prach ze systémů oxidativně schnoucích je samozápalný. Nebezpečí požáru! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65>
- ▶ Řada exotických dřevin, jako např. teak, ipe/lapacho nebo rovněž wenge stejně jako jehličnany obsahují látky (např. inhibitory, pryskyřice nebo minerální usazeniny), které mohou zapříčinit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesílení nebo vést ke změnám zabarvení. S ohledem na velkou četnost a různé vlastnosti je u těchto dřevin nutné bezpodmínečně ověřit vhodnost použití tohoto výrobku, jakož i provést předběžnou zkoušku.
- ▶ Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem a neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.
- ▶ Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.

- ▶ V případě palubek se spárami a/nebo sraženými hranami si vyžádejte technické poradenství.
- ▶ U podlahy z dřevěné dlažby může být výrazně vyšší spotřeba (ca 140 ml/m²), a proto je nutno počítat s dobou schnutí min.72 hod. před dalším zpracováním.
- ▶ Plochu lze zatížit nejdříve za 24 hodin po rozleštění.
- ▶ Čerstvě naolejované plochy výrobkem MAGIC OIL 1K EASY se nesmí minimálně 4 - 7 dní zakrývat.
- ▶ Pro dlouhou životnost podlahy se doporučuje pravidelně používat prostředek na ošetřování Pallmann MAGIC OIL CARE a čistící prostředek Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. Přesný postup a časové intervaly jsou uvedeny v návodu na ošetřování olejovaných podlah.
- ▶ Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a návody: DIN 18 356 „Pokládání parket a dřevěné dlažby“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Nehořlavý, ale riziko samovznícení (viz „Důležitá poznámka“ níže). Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru. Po vytvrzení je bez zápachu a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.