

Bona SuperSport ONE

Technický list

Bona SuperSport ONE je 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku; pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled. Prémiový lak na vodní bázi speciálně vyvinutý pro profesionální použití na dřevěných sportovních podlahách, poskytuje pevný, odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.

- Vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot
- Splňuje certifikaci EC1 – emise
- Certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni

Technická data

Typ produktu:	1-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Stupeň lesku (při 60°):	lesk cca. 90%, mat cca. 20%
Ředění	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
Doba schnutí:	připraven k mezibroušení / přelakování po 2,5–3 hod*, připraven pro hru: 7 dní*
Nářadí pro aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	lak: neklasifikován tvrdidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění nářadí:	zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody suchý materiál lze odstranit acetonem
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	5 litrů
Certifikáty:	EN 14904:2006 FIBA Certifikát Emicode: EC1

**Při normálních klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. (relativní vlhkosti vzduchu).*

Po celou dobu použití zajistěte dobrou ventilaci.

Příprava

Před aplikací vrchního laku Bona SuperSport ONE musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona SuperSport Primer. Podlaha musí být připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

Bona SuperSport One **nemůže** být použit pro přelakování dříve lakovaných podlah.

VYHOTOVENÍ 01/2021

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona SuperSport ONE

Technický list

Povrchová
úprava



Ošetření povrchu

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE
Lehké mezibroušení P150
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Změkčovadla u lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

Aplikace

1. Válečkem Bona Roller aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho hromadění. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům z nahromadění laku.
2. Lak nechte před aplikacemi dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout. Nechte každou další vrstvu schnout o trochu déle, než je uvedeno. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení s brusivem P150 nebo jemnějším, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vysajte.

Poznámka: Pokud předchází vrstva základního nebo vrchního laku vysychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Vyhněte se také čištění mokrým mopem po dobu jednoho týdne.

Údržba

Pro údržbu podlahy používejte Bona SuperSport Cleaner (časté použití) a Bona SuperSport Deep Clean Plus (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení podlahy až na holé dřevo, měla by se podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona SuperSport ONE. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi každými 1 – 3 roky.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

VYHOTOVENÍ 01/2021

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]