

Bona SuperSport Pure HD

Technický list

Bona SuperSport Pure HD je tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu a k obnovení vzhledu, zlepšit protiskluzné vlastnosti a zjednoduší běžnou údržbu. Bona SuperSport Pure HD je na bázi vody, čirý, má nežloutnoucí složení.

- Odolná PUR ochrana pro elastické sportovní povrchy podlah
- Rychleschnoucí, minimální prostoje. Zpět na podlaze za 12 hod*
- Optimální aplikace a rozliv
- Splňuje normu EN 14904:2006 (vnitřní sportovní povrchy)

Technická data

Báze:	2-složkový polyuretanový vrchní nátěr na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca. 45%
VOC:	<1%
Stupeň lesku (při 60°):	mat 20%
Poměr tužení:	1 díl tužidla Bona Pure Hardener na 10 dílů Bona Pure
Doba zpracování:	max. 2 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- možnost přelakování: po cca 2-4 hod* - lehká zátěž: po cca 12 hod* - plná zátěž: po cca. 5-7 dnech* <i>*při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti</i>
Nářadí k aplikaci:	Bona Polyesterový váleček (11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	lak: neklasifikován tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění náradí:	ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů včetně tužidla
Certifikace:	Splňuje normu EN 14904:2006 a DIN 18032:2; vnitřní sportovní povrchy EC1R ^{PLUS} ; velmi nízké emise a vnitřní znečištění vzduchu GreenGuard; kvalita ovzduší v interiéru Certifikace FIBA

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listu.

Příprava

Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavcích (pomocí Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R) a předem ošetřete. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Poslední stupeň broušení by měl být proveden pomocí Bona Diamantového brusiva (zrnitost P120) za použití techniky broušení za mokra. Podlahy typu linoleum by měly být ošetřeny přípravkem Bona LinoPrime, před aplikací přípravku Bona SuperSport Pure HD. Dodržujte zvláštní pokyny pro Bona LinoPrime.

AKTUALIZACE 4/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

page 1/2

Elastic
System



Bona[®]

Bona SuperSport Pure HD

Technický list

Elastic
System



Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

Ošetření povrchu

Renovace:

1-2x Bona Pure Colour (volitelné)

1-2 x Bona SuperSport Pure HD

Renovace linolea:

1 x Bona LinoPrime

1-2x Bona Pure Colour (volitelné)

1 x Bona SuperSport Pure HD

Renovace gumy:

1-2x Bona Pure Colour (volitelné)

2 x Bona SuperSport Pure HD

Přelakování:

1 x Bona SuperSport Pure HD

Aplikace

1. Před aplikací lak důkladně promíchejte a poté jej nalijte do míchací nádoby Bona RS Mixing Bucket. Tvrdidlo nesmí být přidáváno přímo do kanystru s lakem.
2. Přidejte tužidlo Bona R Hardener – jednu láhev. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky - strojově (vrtačkou s míchadlem). Při míchání menšího množství laku se ujistěte, že je dodržen správný poměr tužidla a laku. Nechte směs chvíli reagovat – min. 5 minut. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 2 hodin.
3. Naneste Bona SuperSport Pure HD technikou do kříže. Zvolte k aplikaci Bona polyesterový váleček (11 mm). Ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Spotřeba je cca 100-120 g/m².

Pokud je požadována druhá aplikace Bona SuperSport Pure HD, musí být provedena mezi 2 a max 12 h od poslední aplikace. V tomto časovém úseku není třeba mezibrousit. Po překročení limitu (> 12 hod) je doporučováno lak mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu. Poté je třeba povrch vysát a vytřít vlhkým mopem.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Údržba

Pro častý úklid povrchu použijte čistič Bona Clean R50. Nahromaděné zbytky ze syntetické obuvi apod. můžou být občas odstraněny pomocí přípravku Bona Remove R. Dodržujte prosím příslušné informace v technických listech a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na úplnost. Uživatel je zodpovědný za zjištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současně situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Před použitím tohoto výrobku si musí uživatel přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na štítcích obalů, technických listech a bezpečnostních listech produktu.

AKTUALIZACE 4/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

page 2/2

Bona[®]