

# Bona Nordic Tone

Technický list

**Bona Nordic Tone je produkt pro zintenzivnění bílé barvy, před aplikací Bona Craft Oil. Aplikuje se vždy na vybroušené dřevo jako první vrstva. Nabízí jednoduchou aplikaci a několik možností světlého až po bílý efekt dřevěné podlahy. Je vhodný pro měkké a tvrdé dřevo a zabraňuje nažloutnutí dřeva. Pro zintenzivnění barvy lze kombinovat, přidat až 5% Bona Mix Colour.**

- Rychlechnoucí, snadná aplikace
- Odstín lze zvýšit větším počtem aplikací
- Na vodní bázi a zcela bez zápachu

## Technická data

Báze produktu:	lehce alkalický roztok s pigmentací
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- mezi jednotlivými aplikacemi: 1-2 hodiny* - před olejováním: 5-10 hodin* *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	Bona – aplikační rukáv nebo širokým aplikačním kartáčem
Celková spotřeba:	cca. 8-10 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na druhu dřeva
Bezpečnost:	neklasifikován
Nebezpečí požáru:	ne
Čištění:	Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů

## Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby nalijte do čisté plastové nádoby a důkladně promíchejte, občas promíchejte i během aplikace. Pokud používáte několik balení odstínu Bona Nordic Tone, pak všechny materiály by měly být smíchány do jedné nádoby pro stejný odstín. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

**Důležité!** Tropické nebo chemicky ošetřené dřevo může vyvolat nepředvídatelné reakce. Před použitím vždy proveďte na malé ploše test kompatibility.

## Postup ošetření podlahy

Aplikace na neošetřené dřevo

### Varianta 1

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil  
(neutrální nebo barevný)  
1x Bona Hard Wax Oil

### Varianta 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil

AKTUALIZACE 3/2020  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Nordic Tone

## Technický list

Povrchová  
úprava



Při kombinaci Bona Nordic Tone s barevnými oleji doporučujeme ošetřit podlahu přípravkem Bona Hard Wax Olej – viz varianta č. 1. Zabrání vyblednutí barvy a zaručí snadnou údržbu. V prostorech s vyšší frekvencí provozu doporučujeme aplikaci dvou vrstev Bona Hard Wax Oil pro zvýšenou ochranu proti opotřebení.

### Aplikace

1. Naneste jednu rovnoměrnou vrstvu odstínu Bona Nordic Tone pomocí Bona – aplikačního rukávu nebo širokým aplikačním kartáčem. Pracujte ve směru vláken dřeva (8-10 m<sup>2</sup>/litr (120-100 g/m<sup>2</sup>). Dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého materiálu.
2. Pokud požadujete větší intenzitu zabarvení, nebo v případě že první aplikace byla nerovnoměrná, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
3. Nechte poslední nátěr zaschnout po dobu 5 - 10 hod.
4. Jemně zbruste povrch pomocí talířové brusky a Bona Scrad Padu (nízké otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
5. Odstraňte prach vysavačem.
6. Aplikujte Bona Craft Oil v požadované barvě pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr).
7. Odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a nechte povrch zaschnout přes noc, min. 12 hodin.
8. Pokud jste použili barevný olej, doporučujeme aplikovat další vrstvu Bona Hard Wax Oleje. Aplikujte v tenké vrstvě mohérovým válečkem.

### Údržba

Odstín Bona Nordic Tone nesmí být použit jako finální úprava povrchu.

### Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.