

Bona Tekutý korek

Technický list

Plastický korkový tmel z korkové drtě a elastického pojiva. Tmel se používá pro vyplňování spár u parket i ostatních stavebních prvků (např. přechod dveřní rám / zdivo apod.) Lze použít jako alternativu k PU pěněm.

- Jednosložkový
- Plastický
- Pružný ve spáře

Technická data

Báze:	korkový granulát, pojivo
Barva:	korková hnědo-černá
Viskozita:	houževnatě plastická, stabilní, zpracovatelná ruční aplikační pistolí nebo pistolí na stlačený vzduch cca 0,35 g/cm ³
Hmotnost:	
Teplota při zpracování:	+5°C - +35°C
Teplotní odolnost:	-30°C - 120°C
Doba schnutí:	6 – 12 hod v závislosti na teplotních podmínkách
Zvuková izolace dle DIN 52210	
Odpady:	Nakládání s odpady by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte v suchých, chladných a dobře větraných prostorech. Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:	12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu.
Balení:	0,5 l obal

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

Příprava podkladu

Spára nebo prostor, který se bude plnit tmelem musí být důkladně čistý (nejlépe vysát vysavačem), zbaven prachu a volných nečistot. Musí být suchý a prostý mastnot.

Aplikace

Před použitím tmelu musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C., teplota podlahy min. 15°C. Tmel aplikujeme ruční pistolí nebo plastovou stěrkou.

Doba schnutí:

6 – 12 hodin dle teploty a vlhkosti vzduchu.

Spotřeba

Dle velikosti spáry.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 7/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Pokládka



Bona®