

Bona D501

Technický list

Bona D501 je 1-složkový základní (penetrační) nátěr pro zbavení podkladu prachu před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona R848/848T, Quantum/QuantumT, Titan. Je vhodný pro nasávkové podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

- Bez rozpouštědel
- Paropropustný
- Váže prach

Technická data

Typ produktu:	syntetická disperze
Barva:	bílá
Viskozita:	snadná aplikace válečkem, štětcem
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC 1-Plus
Hustota:	1,0 g/cm ³
Čistící prostředek:	voda
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu.
Balení:	3x5 litrů, kanystřů v kartonu

Podrobnější informace o produktu jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listě.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být pro pokládku odborně upraven.

Vhodné podklady

(eventuelně s podlahovým topením):

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- OSB desky
- Dřevotřískové desky V 100

Aplikace

Před použitím penetrace musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu:

- min. 18°C,
- teplota podlahy min. 15°C (s podlahovým topením max. 20°C).
- relativní vlhkost vzduchu: max. 70%.

Penetraci aplikujte na podklad rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce. Poznámka: Vyhněte se vzniku louží. Nechte vyschnout na transparentní film. Po vyschnutí podkladu (viz níže) lze přikročit k pokládce parket.

Spotřeba

Cca. 100 -150 g/m²

Doba schnutí: 1 až 2 hod. v závislosti na absorpční schopnosti podkladu a klimatu v místnosti.

Důležité: řiďte se také návody na použití poskytované výrobcem parket.

AKTUALIZACE 08/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Pokládka



Bona[®]

Bona D501

Technický list

Pokládka



Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 08/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]