

Bona Intense

Technický list

Bona Intense je základní lak vhodný pro středně probarvení dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny.

- Středně syté zbarvení dřeva
- Výborná brousitelnost
- První volba pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data

Typ laku:	1-složkový polyuretanový základní nátěr, na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 60g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% reativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete před čištěním minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt; bezpečný produkt do interiéru EN 13501-1: reakce na oheň; EN 71-3 – aplikace na dětské hračky

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a bez brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít Bona Quattro, nebo Multi Disc. Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k aplikaci

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Prime Intense
- 1 x Bona vrchní lak
Lehké mezibroušení mřížkou P150
- 1-2x Bona vrchní vodní lak

Poznámka: nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

AKTUALIZACE 07/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]



Aplikace

1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem, vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům.
2. Po zachnutí proveďte, mezibroušení pomocí Bona Scrad System nebo brusnou mřížkou P150, a to pro redukci zvednutých vláken dřeva.
3. Odstraňte veškerý prach a aplikujte 2 – 3 vrstvy vrchního Bona na vodní bázi dle požadavků na odolnost proti opotřebením.

Údržba

Bona Intense by nikdy neměl být použit pro finální ošetření dřevěných podlah.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.