

# Bona R848

Elastické parketové lepidlo

Pokládka



## Technický list

**Bona R848 je podle ISO 17178 elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu rozměrově stabilní, vhodné pro vícevrstvé, hotové parkety. Napětí k podkladu je redukováno. Použití penetrace není všeobecně nutné. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.**

- Rychlý náběh lepící síly
- Bez vody a rozpouštědel
- Dobrá přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- Lepidlo lze snadno odstranit z lakovaného povrchu
- Zatížitelné a pochozí po 24 hodinách
- Pevná textura – drží dobře žebra



## Technická data

Báze:	prepolymer modifikovaný silanem
Barva:	běžová
Viskozita:	Snadná aplikace - stabilní
Otevřená doba:	cca 30 min.*
Kategorie ISO::	elastické
GISCODE:	RS 10
EMICODE:	EC1-R Plus
Affset:	A+
DIBt Atest:	Z.155.10-128
Čistící prostředky:	čistící utěrky Bona, Bona S100, aceton, etanol. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.
Doba schnutí:	24-48 hodin
Ošetření povrchu:	v závislosti na relativní vlhkosti a vlhkosti materiálů od 12 do 24 h.
Skladování/transport:	od +5°C do +25°C. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Pozn.: * při 20°C a 55% RH (relativní vlhkosti vzduchu)
Balení:	15 kbelíky a 600 ml (cca. 0,9 kg), 1800 ml (cca. 2,8 kg), 5400 ml
(cca. 8,4 kg) salámy.	
Trvanlivost:	v neotevřených originálních obalech: v kyblíku: min. 12 měsíců od data výroby // v salámech: 24 měsíců od data výroby.
Likvidace odpadu:	se zbytky lepidla a prázdnými nádobami salámů nakládejte v souladu s místními předpisy.

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

## Zpracování

### Příprava podkladu:

Podklad musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, fyzicky zdravý. Povrch by měl být také mírně strukturovaný. Podle potřeby musí být odborně připraven pro pokládku. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není nutná. Je-li u problematického podkladu nutné, použije se pro jeho vylepšení penetrace Bona D501, Bona R540 anebo Bona R590. Nerovné podklady lze vyrovnat cementovou vyrovnávací stěrkovou hmotou Bona H600, Bona H610 (vyplnění děr), Bona H660. Poznámka: Bona R 848 je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Takové podlahy musí mít doklad o topné zkoušce! Během instalace a 3 dny poté nesmí teplota na povrchu podlahy být vyšší než 25°C.

### Vhodné podklady (event. s podlahovým topením) jsou:

- cementové potěry (CT) podle normy EN13813,
- podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou (nejméně 2 mm silnou), odolnou proti vzlínání změkčovadel
- potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- dřevotřískové desky (V100), OSB desky
- ostatní suché a pevné podklady
- litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 a další podklady, které jsou ovlivněné změkčovadly, musí dostat ochrannou vrstvu Bona R410 nebo Bona R540.

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona R848

Elastické parketové lepidlo

Pokládka

## Technický list

### Aplikace

**Před použitím a během prací musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu):**

- **teplota vzduchu: min. 18°C**
- **teplota podkladu: min. 15°C (s podlahovým topením max. 20°C)**
- **Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %**

Lepidlo samotné musí, v případě nutnosti, být vytemperováno. Po otevření kyblíku odstraňte ochranou fólii a vytvrzené lepidlo na okrajích. Lepidlo by mělo být aplikováno rovnoměrně pomocí ozubené špachtle, vhodné k pokládce podlah (viz níže). Parkety by měly být položeny na lepidlo a pevně stlačeny dolů v průběhu otevřené doby, cca. 30 minut.

Pokud lepidlo nanesené na podlahu má na povrchu povlak (kúži), lepidlo odstraňte a naneste nové. Pokud bylo někde lepidlo vytlačeno ze spár na povrch (tak, že by mohlo přijít do přímého kontaktu s povrchovou úpravou), musí být bezpečně odstraněno (nebezpečí vlivu změkčovadla na povrchovou úpravu).

V závislosti na předpokládaných průměrných podmínkách potřebují mít parkety, pro nejlepší přilnavost, správnou vlhkost. Parkety z masivu by měly být lehce vlhčí, kdežto vícevrstvé nebo hotové parkety nepatrně sušší. Např. ve Střední Evropě jsou předpokládané průměrné hodnoty klimatu v interiéru 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety budou mít v průměru 8%, masivní parkety 9%. Typické odchylky od průměru jsou +/- 2%. Kde jsou pochybnosti, vyhněte se příliš suchému materiálu.

**Dodržujte prosím také návody pro použití poskytované výrobcem parket.**

### Spotřeba / druhy parket

#### Mozaikové parkety

Spotřeba: cca 850 g/m<sup>2</sup>, ozubená špachtle Bona 850 F nebo Bona 850 G

#### 2-vrstvé hotové parkety

Spotřeba: cca 1000 g/m<sup>2</sup>, špachtle Bona 1000 F nebo 1000 G

#### 3-vrstvé hotové parkety

Spotřeba: cca 1250 g/m<sup>2</sup>, špachtle Bona 1250 F nebo 1250 G

**Pozn.:** na prvky malých formátů a/nebo hladký podklad použijte špachtle s jemným ozubením (F) a na prvky velkých formátů a/nebo hrubší podklad použijte špachtle s hrubým ozubením (G).

(F= jemný, G= hrubý)

**Spotřeba lepidla při aplikaci systémem Bona OptiSpread závisí hlavně na rychlosti pohybu se strojem, stejně tak jako na nastaveném tlaku vzduchu (Bona OptiSpread 100, OptiSpread 2.0). Návody k obsluze a údržbě jsou uvedeny v manuálu příslušného stroje.**

### Ošetření povrchu

Broušení a ochranné nátěry by se měly provádět po 12 – 24 hodinách. Po 24 – 48 hodinách lze podlahu vystavit zatížení provozem. Doba schnutí závisí na typu parket, savosti podkladu a klimatických podmínkách.

**Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.**

**Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku přilnavosti nebo vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona pro následnou aplikaci produktu.**

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>