



Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy.



Bona SuperSport Line Paint je 1-složková barva k označování sportovních lajn a hracích ploch na sportovních podlahách. Je určena pro sportovní dřevěné a elastické podlahy v interiéru, v kombinaci se systémem Bona SuperSport. Barvu lze použít k lajnování, ale také k vyznačení celých hřišť a polí nebo k vyznačení loga. Při aplikaci mezi jednotlivými nátěry lze lajnovat barvu přímo z kbelíku. Barva má vysokou krycí schopnost a perfektní přilnavost i bez broušení. Přidáním tužidla se stává 2-složkovým produktem.

Je-li zapotřebí, v situacích, jako například kdy se barva aplikuje bez následného ošetření vrchním lakem nebo na předem ošetřené podlahy, přidáním tužidla se stává 2-složkovým produktem. Takto nabízí zvýšenou odolnost proti chemickému a mechanickému namáhání. Bona SuperSport HD Hardener je v prodeji samostatně.

- Vysoká krycí schopnost
- Snadná aplikace
- Krátká doba schnutí
- Na vodní bázi, s nízkým zápachem



Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn, pro sportovní podlahy.

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	1-složkový polyuretan na vodní bázi, barva
Stupeň lesku:	mat (20-30% při 60°)
Ředění:	V případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) – pro delší dobu otevření.
Doba zpracování:	Pokud byl přidán SuperSport HD Hardener - použijte do 3 hod 20°C/60% R.H.
Doba schnutí:	- pro přelakování: 1-2 hod při 20°C/60% R.H. - pro přebroušení: 3-4 hod 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	štetec s jemným vlasem nebo lakovací váleček mohair
Spotřeba:	6-10 m ² /litr (100-167g/m ²) na jednu vrstvu nátěru = 120 – 200 metrů 50 mm tloušťky lajny/l
Bezpečnost:	neklasifikována
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	1 litr (bez tužidla)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

Barvy:

				
BLACK RAL: 9005	DARK BLUE RAL: 5010	LIGHT BLUE RAL: 5012	DARK GREEN RAL: 6029	LIGHT GREEN RAL: 6018
				
RED RAL: 3000	ORANGE RAL: 2004	VIOLET RAL: 4008	YELLOW RAL: 1021	WHITE RAL: 9016

PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byla podlaha připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Musí být suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Dřevěný povrch, jenž má být barevně značen, musí být ošetřen vrchním lakem Bona SuperSport ONE nebo Bona SuperSport HD nebo jiným vrchním nebo základním lakem na vodní bázi Bona. Hrací plochy a čáry by měly být ohraničeny vhodnou maskovací páskou. Zvláštní pozornost věnujte pevnému přitlačení pásky k podlaze, abyste se vyhnuli podtékání barvy pod páskou.

Před aplikací nechte barvu vytemperovat na teplotu místnosti a před použitím barvu v nádobě pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání bez průvanu. Min. teplota pro použití je 13°C.

Vyhotovení: 4/2024

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, tel. +420 211 153 340
www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com



Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn, pro sportovní podlahy.

OŠETŘENÍ POVRCHU

Neošetřené dřevěné podlahy:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE nebo HD
Lehké mezibroušení P ≥150
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1x Bona SuperSport ONE nebo HD

PVC, guma, PU apod. (elastické podlahy)

Neošetřené nebo odstraněná povrchová úprava

- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, guma, linoleum apod.

Průmyslově lakované

Bona SuperSport Deep Clean (čištění, příprava)
Bona Diamond Abrasives P240 (přebroušení)

- 1x Bona SuperSport Line Paint s 10%
tužidla Bona SuperSport HD Hardener
- 1-2x Bona SuperSport Pure HD

Hotové 3-vrstvé lakované podlahy:

- Bona SuperSport Deep Clean (čištění, příprava)
- Bona Diamond Abrasives P240 (přebroušení)
- 1x Bona SuperSport Line Paint s 10%
tužidla Bona SuperSport HD Hardener
- 1-2x Bona SuperSport HD

Linoleum

Neošetřené nebo odstraněná povrchová úprava

- 1x Bona LinoPrime
Bona Scrad Pad (mezibroušení)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 2x Bona SuperSport Pure HD

Důležité:

- Změkčovadla lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování v co nejkratší době odstraněny. Doporučujeme odstranit maskovací pásku ihned po aplikaci barvy nebo je-li barva ještě mokrá.
- Barva může být přelakována novou vrstvou barvy nebo lakem bez jejího mezibroušení, pokud bude tato operace provedena do 48 hodin. Po 48 hod. od její aplikace je vždy doporučováno před přelakováním mezibroušení s Bona Scrad Padem.

APLIKACE

1. V závislosti na aplikaci (viz ošetření povrchu výše), je-li je to vhodné, přidejte do barvy 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener a opatrně míchejte, dokud nebude barva homogenní. Není-li to váš případ, začněte krokem 2. Směs barvy a tužidla musí být spotřebována do 3 hodin od namíchání.
2. Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se vyhýbejte jejího hromadění a navazujte systémem mokry – do – mokrého bez přerušování. Uvědomte si, že slabá vrstva barvy způsobuje špatné krytí.
3. **Odstraňte maskovací pásku ihned nebo po řádném zaschnutí barvy. Nikdy neodstraňujte pásku, pokud už barva začíná schnout. Při aplikaci barvy s tužidlem se doporučuje pásku vždy odstranit, dokud je barva vlhká.**
4. Nechte barvu zaschnout. V případě potřeby, nebo u bílé a světlé barvy bude možná zapotřebí druhá vrstva barvy.

Vyhotovení: 4/2024

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, tel. +420 211 153 340

www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com



Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn, pro sportovní podlahy.

5. Naneste na barvu 1 – 2 vrstvy laku Bona SuperSport ONE/SuperSport HD. Pokud jste nechali schnout barvu více než 48 hodin od její aplikace, pak na ní před dalším přelakováním proveďte lehké mezibroušení systémem Bona Scrad Pad (ne Scrad Wing).

APLIKACE BARVY BEZ NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Bona SuperSport Line Paint má velmi dobrou přilnavost k mnoha povrchům, ale přilnavost musí být vždy otestována na místě a před samotnou aplikací musí být dostatečná! Přidejte do laku 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener a před značením celé plochy vyzkoušejte, zda je přilnavost uspokojivá.

Aplikace

1. Odmastěte oblast, abyste odstranili potenciální kontaminaci, pomocí 10% roztoku Bona SuperSport Deep Clean.
2. Neutralizujte čistou vodou a nechte povrch zaschnout.
3. Přidejte 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener do barvy a opatrně míchejte. Dodržujte, že po přidání tužidla musí být barva spotřebována do 3 hodin.
4. Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se vyhněte jejího hromadění a navazujte systémem mokry – do – mokrého bez přerušení. Uvědomte si, že slabá vrstva barvy způsobuje špatné krytí.
5. Ihned odstraňte maskovací pásku nebo alespoň dokud je barva ještě vlhká.
6. Nechte zaschnout. V případě potřeby proveďte druhou aplikaci barvy.

Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% vytvrzeno za 24 hodin, 100% po 72 hodinách). Nezakrývejte povrch, dokud podlaha zcela nevytvrzene. Podlaha je připravena na hru po 24 hodinách, nicméně je náchylná k poškození, dokud povrch zcela nevytvrzene. Během prvního týdne neprovádějte mokré čištění, pouze vytírejte prach suchou metodou. K čištění používejte speciální čisticí prostředky Bona SuperSport Cleaner pro denní čištění a Bona SuperSport Deep Clean pro občasné čištění usazených nečistot. Pro strojové čištění použijte bílé nebo červené pady.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.