



Bona SuperSport HD

2-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Vrchní lak pro ošetření dřevěných sportovních podlah.



Bona SuperSport HD je prémiový 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro ošetření dřevěných sportovních podlah. Je speciálně vyvinutý pro profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Je čirý, nežloutne.

- vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot
- snadné čištění a údržba
- certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni

AKTUALIZACE 6/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona SuperSport HD

2-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Vrchní lak pro ošetření dřevěných sportovních podlah.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| Typ produktu: | 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi |
| Sušina - obsah: | 32% |
| Stupeň lesku (při 60°): | lesk cca: 85% mat cca: 20% |
| Poměr tužení: | 1 díl tužidla do 1 litru SuperSport HD nebo 0,4 L tužidla do 4,6 L SuperSport HD |
| Doba zpracování: | max. 3 hod při 20°C (kratší při vyšší teplotě) |
| Ředění: | pokud je třeba, ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) – pro delší dobu otevření. |
| Doba schnutí: | - připraven pro mezibroušení / přelakování: 2-3 hod* - lehká zátěž: 8 hod* - plná zátěž: připraven na hru: po cca 3 dnech* (více info viz Aplikace níže) *při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. |
| Nářadí k aplikaci: | Bona Microfleece (lakovací váleček pro laky na vodní bázi). |
| Spotřeba: | 8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr |
| Bezpečnost: | lak: neklasifikován tvrdidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list) |
| Čištění náradí: | odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem. |
| Záruční lhůta: | lak: 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. tužidlo: 18 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu |
| Skladování/přeprava: | teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.SK: společnost ENVIPAK |
| Likvidace: | nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy |
| Balení: | 3 x 5 litrů vč. tužidla (0,41 l) |
| Certifikace: | EMICODE; EC1 – velmi nízké emise v interiéru GreenGuard Gold EN 14904:2006 splňuje požadavky na sportovní povrchy EN 13501-1 reakce na oheň FIBA certifikát |

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

AKTUALIZACE 6/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona SuperSport HD

2-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Vrchní lak pro ošetření dřevěných sportovních podlah.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před aplikací vrchního laku Bona SuperSport HD musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona SuperSport Primer.

Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Příprava dřívě lakovaných podlah

Bona SuperSport HD může být použit i pro přelakování dřívě lakovaných podlah. Před aplikací je však třeba zkontrolovat přilnavost! Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Postupujte dle informací přelakování stávající podlahy viz. naše webové stránky.

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1 x | Bona SuperSport Primer |
| 1 x | Bona SuperSport HD |
| | Lehké mezibroušení P150 |
| 1 - 2 x | Bona Pure Colour (pro zóny, plochy) |
| 1 x | Bona SuperSport Line Paint |
| 1 - 2 x | Bona SuperSport HD |

Dřívě lakované podlahy:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| | Hloubkové čištění a broušení |
| 1 - 2 x | Bona Pure Colour (pro zóny, plochy) |
| 1 x | Bona SuperSport Line Paint |
| 1 - 2 x | Bona SuperSport HD |

Důležité: nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

Změkčovadla u lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

APLIKACE

- 1) Lak Bona SuperSport HD důkladně protřepte a přidejte 8% tužidla Bona SuperSport HD Hardener. Roztok okamžitě důkladně promíchejte (protřepte) po dobu 1 min. Roztok Bona SuperSport / tužidlo by měl být použit ihned nebo do 3 hod. od natužení.

AKTUALIZACE 6/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona SuperSport HD

2-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Vrchní lak pro ošetření dřevěných sportovních podlah.

- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při běžné spotřebě 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
- 3) Lak nechte před aplikacemi dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout. Nechte každou další vrstvu schnout o trochu déle než je uvedeno. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení s Bona brusivy P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vyluxujte. Poznámka: Pokud předchozí vrstva základního nebo vrchního laku vysychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen. U barvy je limit 12 hodin.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Vyhněte se také čištění mokřím mopem po dobu jednoho týdne.

PŘELAKOVÁNÍ

Podlaha by měla být pravidelně přelakována dodatečnými vrstvami Bona SuperSport HD, aby se zachoval bezpečný, protiskuzový a vysoce výkonný povrch a aby se podlaha nemusela brousit na holé dřevo. Viz níže Údržba.

ÚDRŽBA

Pro údržbu podlahy používejte **Bona SuperSport Cleaner** (časté použití) a **Bona SuperSport Deep Clean** (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení podlahy až na holé dřevo, měla by se podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona SuperSport HD. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi každými 1 – 3 roky.

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.
- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitým tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

AKTUALIZACE 6/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]



Bona SuperSport HD

2-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Vrchní lak pro ošetření dřevěných sportovních podlah.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 6/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161