



# Bona Classic

## ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

### Jemné zbarvení dřeva



Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří světlé zbarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah.

- Světlé zbarvení
- Elastické vlastnosti
- Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)  
e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



# BONA CLASSIC

## ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

### Jemné zabarvení dřeva

#### TECHNICKÁ DATA

<b>Typ laku:</b>	1-složkový akrylátový základní lak na vodní bázi
<b>Obsah sušiny:</b>	cca 35%
<b>Ředění:</b>	neředit. V případě potřeby Bona Retarder (4%)- delší otevřená doba
<b>Doba schnutí:</b>	1-2 hodiny (při 20°C/60% relativní vlhosti vzduchu)
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	lakovací váleček Bona Roller (11 mm) nebo T-bar aplikátor
<b>Spotřeba:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litr (100-120g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
<b>Bezpečnost:</b>	neklasifikován
<b>Čištění:</b>	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál odstraňte acetonem
<b>Trvanlivost:</b>	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu.
<b>Skladování/transport:</b>	teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +30°C během dopravy a skladování.
<b>Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:</b>	CZ: spol. EKO-KOM, osvědč. č. EK-F-050 20 134, SK: spol. ENVIPAK
<b>Likvidace:</b>	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy. 5
<b>Balení:</b>	litrový kanystr, 3 ks v krabici.
<b>Certifikace:</b>	EC1 <sup>PLUS</sup> pro velmi nízké emise, GREENGUARD, EN 13501-1: Reakce na oheň

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

#### PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybrušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké teploty, lze přidat max. 4% Bona Retarder pro prodloužení doby otevření. Snižuje také riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

**Pozor:** tropické dřeviny jako teak, ipe, kouřový dub, wenge a podobné druhy i některé jehličnany obsahují přírodní složky – třísloviny, oleje, pryskyřice a minerály, což může vést k výraznému prodloužení doby schnutí, problémům s přilnavostí, popř. barevným změnám. Doporučuje se identifikovat druh dřeva a v případě potřeby před aplikací provést zkušební test.

#### NÁVOD K APLIKACI

##### Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Classic
- 1x Bona vrchní lak
- lehké mezibroušení P150
- 1x Bona vrchní lak

AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz  
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



# BONA CLASSIC

## ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

### Jemné zabarvení dřeva

- Bona Classic má vysokou elasticitu, proto je nevhodný pro mezibroušení. Před mezibroušením aplikujte jednu vrstvu vrchního laku k redukcí efektu zvednutí vláken dřeva. Lak by měl být aplikován maximálně do 24 hodin.
- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Classic UX se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.

### APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr.
2. Aplikujte Bona Classic rovnoměrně pomocí válečku Bona Roller nebo T-bar aplikátoru. Vyhněte se nahromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům při napojování laku.
3. Spotřeba: cca 8-10 m<sup>2</sup>/l. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
4. Lak nechte řádně zaschnout, cca 1-2 hodiny. Poté aplikujte 2-3 vrstvy Bona vrchního laku dle požadavků na odolnost proti opotřebením.

### DŮLEŽITÉ

Bona Classic by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

#### AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)  
e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161