



# Bona Domo

## 1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jednoduché řešení pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech.



Bona Domo má jedinečné vlastnosti, pro snadnou a rychlou ochranu povrchu dřevěných podlah v domácnostech. Bona Domo lze použít od začátku až do konce, jako základní a vrchní lak. Lak se velmi snadno aplikuje, je čirý a nežloutne.

- Vytváří vynikající film a povrch podlahy
- Snadná aplikace
- Snadné mezibroušení
- Nežloutne

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)  
e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



# Bona Domo

## 1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jednoduché řešení pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech.

### TECHNICKÁ DATA

<b>Typ produktu:</b>	1-složkový lak na vodní bázi, mix polyuretan / akrylát
<b>Obsah sušiny:</b>	cca 28%
<b>Stupeň lesku (při 60°):</b>	polomat 40%, mat 18%
<b>Ředění:</b>	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
<b>Doba schnutí:</b>	připraven k přelakování: 1-2 hod* Lehká zátěž: 8 hodin* Plan zátěž: 7 dní* *při 20°C/60% R.H.
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	váleček Bona Roller
<b>Spotřeba:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litr (100-120g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
<b>Bezpečnost</b>	neklasifikován
<b>Čištění:</b>	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
<b>Trvanlivost:</b>	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
<b>Skladování/transport:</b>	při teplotách od +5°C do +30°C během skladování a přepravy.
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.SK: společnost ENVIPAK
<b>Likvidace:</b>	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
<b>Balení:</b>	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletě)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

### PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### NÁVOD K APLIKACI

#### Neošetřené dřevo, varianta 1:

- 1 x Bona základní lak
- 1 x Bona Domo  
Lehké mezibroušení P150
- 1 x Bona Domo

#### Neošetřené dřevo, varianta 2:

- 2 x Bona Domo<sup>1&2</sup>
- 1 x Lehké mezibroušení P150
- 1 x Bona Domo

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz  
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



# Bona Domo

## 1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

### Jednoduché řešení pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech.

<sup>1</sup>Při podlahách, kde hrozí riziko bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako např. prkenné podlahy z měkkých dřev, průmyslová mozaika nebo tvrdé podlahy s podlahovým topením, je doporučeno vždy použít základní lak před použitím laku Bona Domo, stejně jako stabilizovat klimatické podmínky v místnosti.

<sup>2</sup>U tropických dřevin vždy používejte základní lak kvůli možné reakci s množstvím extraktivních látek

**Důležité:** Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

### APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepte po dobu jedné minuty.
- 2) Aplikujte pomocí válečku Bona Roller při běžné spotřebě 8-10 m<sup>2</sup>/litr (100-120 g/m<sup>2</sup>). Pracujte plynule ve směru nebo kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
- 3) Před nanesením dalších vrstev nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod, ale povrch zůstává náchylný k poškrábání a poškození až do úplného vytvrzení. Po cca 7 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřím mopem.

### ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit s použitím čisticího prostředku **Bona Cleaner** nebo **Bona Čistič na parkety** a mikrovláknové čisticí utěrky **Bona Cleaning Pad**. Doporučuje se v občasných intervalech aplikovat **Bona Polish** nebo **Bona Freshen Up** pro obnovu povrchu, pro lesklý vzhled podlahy.

Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí **Bona Freshen Up** nebo pomocí **Bona Leštěnky na parkety**.

### DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.
- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitým tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz  
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Domo

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

## Jednoduché řešení pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech.

fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)  
e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161