



Bona Mega Natural

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Přirozený vzhled a dojem z neošetřeného dřeva.



Perfektní lak, který si vyberete, když chcete zachovat přirozený vzhled a dojem z neošetřeného dřeva. Je navržený tak, aby poskytoval střední ochranu opotřebení. Ideální do domácnosti i do méně zatěžovaných komerčních prostor.

- zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva
- nejvyšší ochrana pro obytné prostory
- jednoduchá a bezpečná aplikace
- disperze převážně na bázi rostlinného oleje
- certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise vnitřích prostor

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Mega Natural

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Přirozený vzhled a dojem z neošetřeného dřeva.

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	1-složkový polyuretan na vodní bázi, vrchní lak
Sušina - obsah:	cca 34%
Stupeň lesku (při 60°):	6%
Ředění:	neředit (<i>poznámka: Bona Retarder by neměl být použit s Bona Mega Natural</i>).
Doba schnutí:	pro broušení / přelakování: 2-3 hod* lehká zátěž: 8 hod* plná zátěž: 7 dní* *při 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1 – velmi nízké emise v interiéru GreenGuard EN 13501-1 reakce na oheň EN 71-3: aplikace na dětské hračky

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před použitím laku Bona Mega musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona základní lak¹
Lehké mezibroušení P150
- 2x Bona Mega Natural

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Mega Natural

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Přirozený vzhled a dojem z neošetřeného dřeva.

¹Bona Mega Natural vytváří bohatý tón, který je patrný na podlahách ošetřených světlými mořidli, nebo bělicím základním lakem. Přelakování Bona White s Bona Mega Natural se nedoporučuje, pokud hledáte skutečný bílý vzhled.

Poznámka: nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat

APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepte po dobu jedné minuty.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku. **Poznámka:** Pokud předchodí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřým mopem.

ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit pomocí přípravku **Bona Cleaner** nebo **Bona Čistič na parkety** a mikrovláknové utěrky modré Bona Cleaning Pad. Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy Bona Mega Natural. Nejprve je třeba podlahu řádně vyčistit, vybrousit apod. a připravit pro přelakování. Viz samostatný návod k přelakování.

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zbarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.
- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitém tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezky ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Mega Natural

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Přirozený vzhled a dojem z neošetřeného dřeva.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161