



Bona Traffic HD Raw

2-SLOŽKOVÝ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Zachovává vzhled a pocit neošetřeného dřeva

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	2-složkový polyuretan na vodní bázi
Sušina - obsah:	cca 32%
Stupeň lesku (při 60°):	4% (na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla do 1 litru Traffic HD Raw nebo 0,41 l tužidla na 4,54 l Bona Traffic HD Raw (≈8% obj.)
Doba zpracování:	max. 3 hod při 20°C (kratší, pokud je tepleji)
Ředění:	neředit. V případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba.
Doba schnutí:	připraven k mezibroušení / další vrstva laku: 2-3 hod* lehká zátěž: 24 hod* *při 20°C/60% relativní vlhosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Microfleece Roller (11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	lak: není klasifikováno tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění náradí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	lak: 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. tužidlo: 18 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: spol. EKO-KOM, osvědč. č. EK-F-050 20 134 SK: spol. ENVIPAK
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 4,95 litru vč. tužidla
Certifikace:	EMICODE; EC1 velmi nízké emise GREENGUARD Gold AS 4586, třída P4 DIN 51 130, třída R9 - snížené riziko uklouznutí

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

AKTUALIZACE 7/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]

Bona Traffic HD Raw

2-SLOŽKOVÝ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Zachovává vzhled a pocit neošetřeného dřeva

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

- 1-2 x Bona základní lak¹
- 1-2 x Bona Traffic HD Raw¹

Barevný vzhled:

- 1 x Bona Craft Oil 2K²
- 2 x Bona Traffic HD Raw

¹ podlaha by měla být ošetřena celkem třemi nátěry.

² abyste minimalizovali potenciální možnost zvlínání oleje ze spár, doporučuje se omezit aplikační množství.

Zpracujte olej do podlahy pomocí talířové brusky a bavlněného hadru omotaného kolem padu.

Poznámka: nedoporučuje se nanášet více než 2 vrstvy laku za den. Dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Špatné podmínky mohou způsobit špatnou přilnavost a slabý povrch.

APLIKACE

- 1) Určete, kolik materiálu je zapotřebí. Před smícháním důkladně protřepejte. Přidejte tužidlo Bona Traffic HD do laku (přesné dávkování je uvedené na lahvi) a okamžitě směs důkladně protřepejte, míchejte po dobu 1 minuty. Vložte přiložený filtr. Směs laku / tužidla by měla být použita okamžitě, nebo maximálně do 3 h.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při běžné spotřebě 8-10m²/litru (100-120g/m²). Pracujte ve směru akolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého laku".
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku.
Poznámka: pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po **8 hod.** od poslední aplikace. Po cca 7 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Během této doby se vyhněte pokládání těžkých předmětů a vlhkému vytírání.

PŘELAKOVÁNÍ

Podrobné pokyny k přelakování jsou k dispozici u produktu Bona Traffic HD Raw na www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 7/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Traffic HD Raw

2-SLOŽKOVÝ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Zachovává vzhled a pocit neošetřeného dřeva

ÚDRŽBA

Vyčistěte podlahu pomocí Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové utěrky Bona. Na veřejných místech může být nezbytně nutné použití čistícího stroje. Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanesením nového nátěru Bona Traffic HD Raw.

UPOZORNĚNÍ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch. Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitym tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže za bránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, drápy od psů atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 7/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161