



Bona Mega ONE

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Rychleschnoucí, s vynikající odolností, pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech



Váš jediný partner v ošetření dřevěných podlah. Rychleschnoucí, lehce brousitelný, s vynikající odolností. Bona Mega ONE je založen na zjednodušení denní práce podlaháře pro rychlejší a jednodušší pracovní proces s velkou spolehlivostí. Dodává dřevu pěkné teplé zabarvení a zároveň vytváří dlouhodobou ochranu. Je určen jak pro domácnosti, tak komerční objekty se střední zátěží. Může, avšak nemusí být použit základní lak. Čirý, nežloutnoucí složení.

- Vynikající odolnost
- Rychleschnoucí
- Snadný mezibrus
- Aplikace s / bez základního laku
- Nežloutne

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Mega ONE

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Rychleschnoucí, s vynikající odolností, pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	1-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 32%
Stupeň lesku (při 60°):	polomat 40%, mat 20%, extra mat 9%
Ředění:	v případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) – pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	připraven pro mezibroušení: 1-2 hod* lehký provoz: 8 hod* úplné vytvrzení: 5 dní* *při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.SK: společnost ENVIPAK
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy
Balení:	10 x 1 litr, 3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1 – velmi nízké emise v interiéru GreenGuard EN 13501-1 reakce na oheň EN 71-3 aplikace na dětské hračky

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před použitím laku Bona Mega musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Mega ONE

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Rychleschnoucí, s vynikající odolností, pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo, varianta 1:

- 1 x Bona základní lak na vodní bázi¹
Lehké mezibroušení P150
- 2 x Bona Mega ONE

Neošetřené dřevo, varianta 2:

- 1 x Bona Mega ONE¹
lehké mezibroušení P150
- 2 x Bona Mega ONE

¹ U podlah, kde je možné riziko bočního slepení hran, jako např. špalíková dlažba, podlahová prkna z měkkého dřeva a u podlah z tvrdého dřeva s podlahovým topením doporučujeme vždy aplikaci základního laku před aplikací Bona Mega ONE.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než 2 vrstvy laku za den. Dřevo by mohlo nabobtnat.

APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepte po dobu jedné minuty.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při běžné spotřebě 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku. **Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 5 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku **Bona Cleaner** nebo **Bona Čistič na parkety** a mikrovláknové čistící utěrky modré – Bona Cleaning Pad. Opotřeбенé povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy laku. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí **Bona Freshen Up** či **Bona Leštěnkou na parkety**. Takto se obnoví vzhled mdlých podlah, zatímco další vrstvy laku mohou být aplikovány bez nutnosti broušení podlahy až na holé dřevo.

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Mega ONE

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

Rychleschnoucí, s vynikající odolností, pro střední komerční a vysokou zátěž v domácnostech

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.
- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitym tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 5/2023

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161